

O ZCP-C75 é um agente hidrofóbico a base de emulsão de cera polietilênica.

Indicação/ uso

- Indicado para conferir hidro hidrorrepelência a tintas, texturas, revestimentos, vernizes, entre outros

Características/ benefícios

- Proteção da superfície
- Alta repelência
- Baixa retração
- Durabilidade ao revestimento

Características

Aspecto / cor	Emulsão branca
Densidade	875g /L a 20°C
Composição	Emulsão de cera polietilênica
Validade	12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Resultado
ph	-	11
Sólidos	%	29
Viscosidade Brookfield	CP	60

Base de resultados do produto

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Boas práticas de uso

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

Restrições locais

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Dosagem Recomendada**Ficha Técnica**

ZCP-C75
REV01_1125

[Digite aqui]

Tinta de uso geral (interior ou ambientes de baixa exposição): 1,0% a 2,0% sobre o total da formulação.

Tinta para uso externo ou alta exposição: 3,0% a 4,0%, especialmente em formulações sem outros componentes hidrorrepelentes.

Aplicação

O ZCP-C75 é um aditivo desenvolvido para uso em tintas com propriedades hidrorrepelentes. Sua adição deve ser realizada preferencialmente ao final da dispersão dos pigmentos ou após a incorporação da emulsão de resina, garantindo a integridade e eficácia do produto no sistema.

Durante a aplicação, o ZCP-C75 promove a formação de uma película superficial hidrorrepelente, que, após a secagem completa do filme, melhora significativamente a resistência à água sem comprometer a permeabilidade ao vapor d'água (transpiração da parede). Essa ação também reduz a aderência de poeira atmosférica, preservando o aspecto estético do revestimento por mais tempo.

Nota legal

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Zothis são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Zothis. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Zothis não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Zothis é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

Armazenamento

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar sobre estrados ou pallets, em local coberto, ventilado e seco. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Evitar contato direto com o solo e empilhamento excessivo para prevenir danos às embalagens. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

Segurança e meio ambiente

Perigo - Provoca lesões oculares graves.

Prevenção - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar Oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar assistência médica imediatamente.

Ficha Técnica

ZCP-C75

REV01_1125

[Digite aqui]

Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância por pelo menos 15 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência.

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediata.

Dados da empresa

Distribuído por:

ZOTHIS DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ 61.413.007/0001-20

Avenida Casa Grande, 140 | Bairro Casa Grande | CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento:

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018

INDÚSTRIA BRASILEIRA